

BIPROOF® SELF-STICK GV3P**Samoprzylepna papa asfaltowa podkładowa modyfikowana elastomerem SBS**

BIPROOF® SELF-STICK GV3P jest wysokiej jakości samoprzylepną papą podkładową o bardzo wysokiej przyczepności do podłoża i elastyczności w niskich temperaturach. Jest wykonaną na stabilnej wymiarowo osnowie z włókien szklanych, obustronnie pokrytej masą asfaltową modyfikowaną elastomerem SBS.

Samoprzylepna dolna strona BIPROOF® SELF-STICK GV3P, po zdjęciu folii ochronnej, pozwala na wykonanie warstwy izolacji w warunkach, w których stosowanie otwartego ognia palnika jest niedopuszczalne.

Tworzy trwałą barierę przed wodą i wilgocią, zapewniając wieloletnią żywotność i bezpieczeństwo wykonanej budowli.

Zastosowanie

BIPROOF® SELF-STICK GV3P jest przeznaczony do wykonania:

- warstwy podkładowej dwu- i wielowarstwowych pokryć dachowych
- izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej (typ A i typ T)
- izolacji pionowej podziemnych części budynków, w tym przy oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego wody
- izolacji poziomej posadzek, wylewek betonowych, fundamentów, tarasów, balkonów i płyt stykających się z gruntem
- osłony i izolacji płyt termoizolacyjnych oraz płyt OSB, MFP i desekowania
- warstwy paroizolacyjnej, do regulacji przenikania pary wodnej w pokryciach dachowych

Cechy podstawowe

Grubość	2,7 mm (± 0,2 mm)
Długość	10,0 m
Szerokość	1,0 m

Typ osnowy	welon szklany
Typ asfaltu	modyfikowany SBS
Wykończenie powierzchni	górna: folia PE z regularnym rysunkiem dolna: folia silikonowana (zdejmowalna)

Parametry techniczne

Odporność na działanie ognia zewnętrznego			Broof (t1)
Reakcja na ogień			klasa E
Wodoszczelność (metoda B)			60 kPa
Odporność na obciążenie statyczne			NPD
Odporność na uderzenie			NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	500 (± 200) N/50 mm
		w poprzek	350 (± 200) N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	wzdłuż	6 (±4) %
		w poprzek	6 (±4) %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	podłużny	400 (± 150) N/50 mm
		poprzeczny	300 (± 150) N/50 mm
	odporność na oddzierania	podłużny	NPD
		poprzeczny	NPD
Substancje niebezpieczne			nie zawiera azbestu, smoły węglowej
Wytrzymałość na rozdieranie	gwoździem	wzdłuż	NPD
		w poprzek	NPD

Wszystkie wartości wskazane zostają zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i są obligatoryjne od daty wydania dokumentu, jeżeli nie ustanowiono inaczej.
Wyroby są przedmiotem rozwoju i ciągłych ulepszeń, producent zastrzega możliwość zmian bez uprzedzenia.

TDS BIPRF007_01 03/25

**EUROIZOL****Produkcja: EUROIZOL EOOD**

1309 Sofia, Bulgaria
www.biproof.eu

Dystrybucja w Polsce: EUROIZOL Sp. z o.o.

www.euroizol.pl

Trwałość	Giętkość w niskiej temperaturze	NPD
Przenikanie pary wodnej. Współczynnik Sd		≥ 600 m
Giętkość		≤ -25°C

Dokumentacja

Specyfikacja techniczna produktu: EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13970:2004/A1:2006

Deklaracja Właściwości Użytkowych: 007/BIPRF/2024

Obowiązuje Gwarancja Producenta.

Wykonywanie prac

Produkt przeznaczony do mocowania metodą samoprzylepnego klejenia warstwy dolnej, po zdjęciu folii osłonowej.

Układanie na podłożu betonowym, drewnianym, warstwie termoizolacji. Musi być czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń, o odpowiedniej wilgotności, zagruntowane przeznaczonym do tego środkiem bitumicznym.

Produkt rozwijać i układać w temperaturze otoczenia > +10°C, uwzględniać punkt rosy przy układaniu na podłożu chłonnym.

Przed przystąpieniem do układania produkt powinien być przechowywany w temperaturze nie niższej niż +16°C przez okres nie krótszy niż 24 godziny. Przed montażem produkt należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie montowany.

Całkowita przyczepność do podłoża papa samoprzylepna uzyskuje po 24 godzinach, ewentualnie po ułożeniu papy zgrzewalnej nawierzchniowej. W przypadku przerwy w pracach, układania w obniżonych temperaturach należy uwzględnić tymczasowe zabezpieczenie ułożonej warstwy.

Montaż należy wykonać na zakładki wzdłużne o szerokości co najmniej 8 cm.

Całość prac powinna być wykonywana zgodnie z dokumentacją techniczną (sporządzoną przez osobę upoważnioną, projektanta), aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym aktualnymi normami. Pracy powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, a gdy to konieczne, pod nadzorem osoby uprawnionej.

Transport i Przechowywanie

Produkt należy przewozić i magazynować w pozycji pionowej rolek, w jednej warstwie, w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rolek na palecie.

Chronić przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych oraz w odległości co najmniej 120 cm od grzejników i innych źródeł ciepła.

W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego

Pakowanie: rolki

Rolka, m ²	Ilość na palecie 120 x 80 cm	Powierzchnia na palecie, m ²	Waga brutto, kg
10,00	20 szt.	200,00	685

Bezpieczeństwo i Higiena

Produkt nie zawiera azbestu, składników smoły węglowej, ani innych substancji niekorzystnie oddziałujących na zdrowie ludzi w warunkach właściwego składowania, transportu i stosowania wyrobu. Produkt jest materiałem stałym w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych REACH.

Postępowanie z odpadami produktu należy wykonywać zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta.